CENTAURO
ESTRAZIONE E LAVORAZIONE INERTI CALCAREI

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE PRODOTTO:	***CA 1225/24092025***
DESIGNAZIONE :	**Aggregato 10/20 mm naturale frantumato derivante da Roccia costituita da calcareniti spatiche, calcareniti lutitiche e calcilutiti (grainstone-packstone-mudstone)**
SITO PRODUTTIVO :	Centauro Srl Loc. Cervara Sellano (PG)

CE	***Tipo***		***Graniglia 12-25***
	Sistema di avcp:	***2+***	
	Anno:	***2025***	
	Organismo notificato	***RINA (0474)***	***Certificato N°***

CENTAURO S.R.L. Vocabolo Cervara 06030 Sellano (PG)			***0474-CPR-2436*** EN 12620	***0474-CPR-2437*** EN 13043	***0474-CPR-2438*** EN 13242
REQUISITI	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	Aggregati per calcestruzzo	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficili per strade, aereoporti e altre aree soggette a traffico	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
INDICE DI APPIATTIMENTO	Categoria		FI_{15}	FI_{10}	FI_{20}
INDICE DI FORMA	Categoria		SI_{15}	SI_{15}	SI_{20}
GRANULOMETRIA	Designazione	d/D	**10/20**		
	Categoria	d/D	G_c 85/20	G_c 90/15	G_c 85-15
MASSA VOLUMICA	Valore dichiarato	kg/m³	**2680**		
PULIZIA					
AFFINITA' AI LEGANTI BITUMINOSI	Valore dichiarato	%	NR	90,0%	NR
Contenuto di conchiglie	Valore dichiarato		**NR**		
Polveri	Categoria		$f_{1,5}$	f_1	f_2
Equivalente in sabbia	Categoria		**NR**		
Blu di metilene	Categoria		**NR**		
PARTICELLE FRANTUMATE	Categoria		**NPD**		
RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE	Categoria		LA_{25}		
RESISTENZA ALLA LEVIGABILITA'	Categoria		NR	PSV_{41}	NR
RESITENZA ALL'ABRASIONE	Categoria		**NPD**		
RESISTENZ ALL'USURA	Categoria		$M_{DE}15$		
COMPOSIZIONE/CONTENUTO					
Cloruri solubili in acqua	valore dichiarato	mg/kg	< 0,01	NPD	NPD
Solfati solubili in acido	categoria		AS 0,2	NPD	AS 0,2
Zolfo totale	valore dichiarato/categoria	%	< 0,1%	NPD	S1
Contenuto di carbonato	valore dichiarato/categoria	%	89,6%	CC_{80}	89,6%
Sostanze che alterano la presa	valore dichiarato		ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
ASSORBIMENTO D'ACQUA	valore dichiarato/categoria		0,70%	$WA_{24}1$	WA_{24} 0,70
SOSTANZE PERICOLOSE	valore dichiarato		**ASSENTI**		
RESISTENZA ALLO SHOK TERMICO	valore dichiarato		NR	$V_{LA\,0,8}$	NR
DURABILITA' AL GELO DISGELO	valore dichiarato/categoria		F_1		
DEGRADABILITA' AL SOLFATO DI MAGNESIO	valore dichiarato		**NPD**		
DURABILITA' ALLA REAZIONE ALCALI-SILICE	Categoria		Categoria di reattività RA_0	NPD	
DESCRIZIONE PETROGRAFICA	**Roccia costituita da calcareniti spatiche, calcareniti lutitiche e calcilutiti (grainstone-packstone-mudstone)**				
	Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, in confortmità al regolamento UE 305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Centauro Srl				

Sellano, 24 Settembre 2025

Firma del Legale Rappresentante

.....