CENTAURO
ESTRAZIONE E LAVORAZIONE INERTI CALCAREI

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

| CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE PRODOTTO: | *CA 612/06112026* |
|---|---|
| ***DESIGNAZIONE :*** | Aggregato 6,3/12,5 mm naturale frantumato derivante da Roccia costituita da calcareniti spatiche, calcareniti lutitiche e calcilutiti (grainstone-packstone-mudstone) |
| ***SITO PRODUTTIVO :*** | Centauro Srl Loc. Cervara Sellano (PG) |

CE

| | | |
|---|---|---|
| *Tipo* | | *Graniglia 6-12* |
| *Sistema di avcp:* | *2+* | |
| *Anno:* | *2026* | |
| *Organismo notificato* | *RINA (0474)* | |

| | | | *Certificato N°* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | *0474-CPR-2436* | *0474-CPR-2437* | *0474-CPR-2438* |
| **CENTAURO S.R.L. Vocabolo Cervara 06030 Sellano (PG)** | | | EN 12620 | EN 13043 | EN 13242 |
| **REQUISITI** | **DESCRIZIONE** | **U.M.** | Aggregati per calcestruzzo | Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficili per strade, aereoporti e altre aree soggette a traffico | Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade |
| **INDICE DI APPIATTIMENTO** | Categoria | | $FI_{15}$ | $FI_{10}$ | $FI_{20}$ |
| **INDICE DI FORMA** | Categoria | | $SI_{15}$ | $SI_{15}$ | $SI_{20}$ |
| **GRANULOMETRIA** | Designazione | d/D | 6,3/12,5 | | |
| | Categoria | d/D | $G_c85/20$ | $G_c90/15$ | $G_c85\text{-}15$ |
| **MASSA VOLUMICA** | Valore dichiarato | $kg/m^3$ | 2670 | | |
| **PULIZIA** | | | | | |
| **AFFINITA' AI LEGANTI BITUMINOSI** | Valore dichiarato | % | NR | 95,0% | NR |
| Contenuto di conchiglie | Valore dichiarato | | NR | | |
| Polveri | Categoria | | $f_{1,5}$ | $f_2$ | $f_2$ |
| Equivalente in sabbia | Categoria | | NR | | |
| Blu di metilene | Categoria | | NR | | |
| **PARTICELLE FRANTUMATE** | Categoria | | NPD | | |
| **RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE** | Categoria | | $LA_{25}$ | | |
| **RESISTENZA ALLA LEVIGABILITA'** | Categoria | | NR | $PSV_{43}$ | NR |
| **RESITENZA ALL'ABRASIONE** | Categoria | | NPD | | |
| **RESISTENZ ALL'USURA** | Categoria | | $M_{DE}13$ | | |
| **COMPOSIZIONE/CONTENUTO** | | | | | |
| Cloruri solubili in acqua | valore dichiarato | mg/kg | < 0,002 | NPD | NPD |
| Solfati solubili in acido | categoria | | $AS_{0,2}$ | NPD | $AS_{0,2}$ |
| Zolfo totale | valore dichiarato/categoria | % | < 0,1% | NPD | $S_1$ |
| Contenuto di carbonato | valore dichiarato/categoria | % | 94,0% | $CC_{90}$ | 94,0% |
| Sostanze che alterano la presa | valore dichiarato | | ASSENTI | ASSENTI | ASSENTI |
| **ASSORBIMENTO D'ACQUA** | valore dichiarato/categoria | | 0,80% | $WA_{24}1$ | $WA_{24}0,8$ |
| **SOSTANZE PERICOLOSE** | valore dichiarato | | ASSENTI | | |
| **RESISTENZA ALLO SHOK TERMICO** | valore dichiarato | | NR | $V_{LA\,0.9}$ | NR |
| **DURABILITA' AL GELO DISGELO** | valore dichiarato/categoria | | $F_1$ | | |
| **DEGRADABILITA' AL SOLFATO DI MAGNESIO** | valore dichiarato | | NPD | | |
| **DURABILITA' ALLA REAZIONE ALCALI-SILICE** | Categoria | | Categoria di reattività $RA_0$ | NPD | |
| **DESCRIZIONE PETROGRAFICA** | Roccia costituita da calcareniti spatiche, calcareniti lutitiche e calcilutiti (grainstone-packstone-mudstone) | | | | |

**La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato**

**La presente dichiarazione di prestazione è messa a disposizione in conformità all'art. 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 305/2011 sul sito internet www.centaurosrl.com**

**Sellano, 6 novembre 2026**

**Firma del Legale Rappresentante**

.....