

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE PRODOTTO:	CA 46/16052025
DESIGNAZIONE :	Aggregato 2-6,3 mm naturale frantumato derivante da Roccia sedimentaria carbonatica
SITO PRODUTTIVO :	Centaurio Srl Loc. Cervara Sellano (PG)

	Tipo		Graniglia 4-6		
	Sistema di avcp:	2+			
	Anno:	2025			
	Organismo notificato	RINA (0474)	Certificato N°		
			0474-CPR-2436	0474-CPR-2437	0474-CPR-2438
CENTAURO S.R.L. Vocabolo Cervara 06030 Sellano (PG)			EN 12620	EN 13043	EN 13242
REQUISITI	DESCRIZIONE	U.M.	Aggregati per calcestruzzo	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
INDICE DI APPIATTIMENTO	Categoria		Fl ₁₅	Fl ₁₀	Fl ₂₀
INDICE DI FORMA	Categoria		Sl ₁₅	Sl ₁₅	Sl ₂₀
GRANULOMETRIA	Designazione	d/D	2/6,3		
	Categoria	d/D	G _c 85/20	G _c 90/15	G _c 80-20
MASSA VOLUMICA	Valore dichiarato	kg/m³	2330		
PULIZIA					
AFFINITA' AI LEGANTI BITUMINOSI	Valore dichiarato	%	NR	90,0%	NR
Contenuto di conchiglie	Valore dichiarato		NR		
Polveri	Categoria		f ₄	f ₂	f ₄
Equivalente in sabbia	Categoria		NR		
Blu di metilene	Categoria		NR		
PARTICELLE FRANTUMATE	Categoria		NR	C _{100/0}	C _{90/3}
RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE	Categoria		LA ₂₅		
RESISTENZA ALLA LEVIGABILITA'	Categoria		NR	PSV ₄₀	NR
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	Categoria		NPD		
RESISTENZ ALL'USURA	Categoria		M _{DE} 15		
COMPOSIZIONE/CONTENUTO					
Cloruri solubili in acqua	valore dichiarato	mg/kg	< 0,01	NPD	NPD
Solfati solubili in acido	categoria		AS _{0,2}	NPD	AS _{0,2}
Zolfo totale	valore dichiarato/categoria	%	< 0,1%	NPD	S ₁
Contenuto di carbonato	valore dichiarato/categoria	%	88,4%	CC ₈₀	88,4%
Sostanze che alterano la presa	valore dichiarato		ASSENTI	ASSENTI	ASSENTI
ASSORBIMENTO D'ACQUA	valore dichiarato/categoria		1,11%	WA ₂₄ 2	WA ₂₄ 1,11
SOSTANZE PERICOLOSE	valore dichiarato		ASSENTI		
RESISTENZA ALLO SHOK TERMICO	valore dichiarato		NR	V _{LA} 0,83	NR
DURABILITA' AL GELO DISGELO	valore dichiarato/categoria		F ₁		
DEGRADABILITA' AL SOLFATO DI MAGNESIO	valore dichiarato		NPD		
DURABILITA' ALLA REAZIONE ALCALI-SILICE	Categoria		Categoria di reattività RA ₀ BMO,1	NPD	
DESCRIZIONE PETROGRAFICA	Roccia costituita da una matrice micritica con frequenti porzioni più o meno ricristallizzate parte delle quali corrispondono a riempimenti con struttura decisamente spatica, di bioclasti.				
	Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, in conformità al regolamento UE 305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Centauro Srl				

Sellano, 16 Maggio 2025

Firma del Legale Rappresentante

CENTAURO S.r.l.
Vocabolo Cervara
06030 SELLANO (PG)
C.F. e Part.IVA 01588420545